DOI: 10.3901/JME.2021.08.230

低温环境下制动参数对列车制动材料 摩擦性能的影响*

张超¹ 马蕾² 丁昊昊¹ 郭立昌¹ 王文健¹ 郭俊¹ 刘启跃¹

(1. 西南交通大学牵引动力国家重点实验室 成都 610031;

2. 西华大学机械工程学院 成都 610039)

摘要: 利用销-盘式摩擦磨损试验机与温度控制装置模拟低温环境下列车的制动行为, 研究了低温环境(-20 ℃)下制动压力、制动速度对制动盘与制动闸片摩擦磨损性能的影响。研究表明, 低温环境(-20 ℃)下制动盘与闸片之间的摩擦因数和磨损率均比室温环境(20 ℃)下略微提高。在低温环境下, 制动压力和制动速度对制动材料摩擦磨损与损伤行为有明显影响。制动盘与闸片之间的摩擦因数随制动压力的增大呈现先减小后趋于稳定的变化趋势; 随制动速度增加, 摩擦因数呈现先减小后增加的变化趋势。制动盘和闸片的磨损率随制动压力的增大均呈现先增大后趋于稳定的变化趋势, 且闸片材料的磨损率均大于制动盘材料的磨损率; 随制动速度的增大, 制动盘磨损率呈现快速减小的趋势而闸片磨损率呈现先减小后趋于稳定的趋势。随制动压力和制动速度的增大, 闸片磨损表面第三体层分布更加均匀, 表面剥落坑数量与面积呈减小趋势。

关键词: 低温环境; 制动参数; 制动盘材料; 闸片材料; 摩擦磨损

中图分类号: TH117

Effect of Brake Parameters on Friction Properties of Brake Materials in Low Temperature Environment

ZHANG Chao¹ MA Lei² DING Haohao¹ GUO Lichang¹ WANG Wenjian¹
GUO Jun¹ LIU Qiyue¹

(1. State Key Laboratory of Traction Power, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031;

2. School of Mechanical Engineering, Xihua University, Chengdu 610039)

Abstract: Using a pin-on-disc testing rig and a temperature-controlled chamber to simulate the braking behavior of train in low temperature environment. The influences of braking pressure and speed on the friction and wear performances of the brake disc and brake pad in low temperature environment (-20 ℃) are studied. The results show that the friction coefficient and wear rate of the brake disc and the brake pad at low temperature (-20 ℃) are slightly higher than those at the room temperature (20 ℃). In low temperature environment, braking pressure and braking speed have obvious influences on friction, wear and damage behaviors of brake materials. With the increase in brake pressure, the friction coefficient between the brake disc and the brake pad decreased firstly and then tended to be stable. With the increase in brake speed, the friction coefficient decreased firstly and then increased. With the increase in brake pressure, the wear rate of brake disc and brake pad increased firstly and then tended to be stable, and the wear rate of brake pad material was greater than that of brake disc material. With the increase in brake speed, the wear rate of brake disc decreased rapidly, while the wear rate of brake pad decreased firstly and then tended to be stable. With the increase in braking pressure and braking speed, the third body layer on the worn surface of the brake pad was more evenly distributed, and the number and area of

* 国家自然科学基金资助项目(51805446)。20200602 收到初稿, 20201125 收到修改稿

peeling pits on the surface showed a decreasing trends.

Key words: low temperature environment; brake parameters; brake disc material; brake pad material; friction and wear

0 前言

制动系统是列车上至关重要的安全装置,通过制动闸片与制动盘构成的摩擦副将列车大部分动能转换成摩擦表面的内能,实现列车的制动^[1]。摩擦制动界面的工作条件极其恶劣,在列车紧急制动时制动盘摩擦表面中部区域温升超过 800 °C^[2-4],经热循环载荷产生的热裂纹是列车制动盘失效的主要因素^[5-7]。在制动过程中,制动压力、制动速度对制动材料的摩擦性能有着重大的影响^[8-11]。盘式制动装置作为开放式的制动系统,在列车运行过程中,需要承受风沙雨雪等各种极端环境的影响^[12]。2012 年 12 月哈尔滨-大连高速铁路的开通,标志着中国正式打开高寒铁路发展的大门。北方高寒地区的列车服役温度在冬季将降低至-40 °C,这对制动系统的服役性能提出了更加严峻的考验^[13]。截止 2013 年 1 月,哈一大线 CRH380B 累计报告超过 100 例制动盘异常磨损的情况^[14]。在瑞典和芬兰也曾出现在冬季严寒天气列车制动异常的报告^[15]。近年来,众多国内外学者针对低温环境下列车制动行为进行了大量研究。针对高寒地区 400 km/h 高速列车制动过程中的受力情况,陈哲明等^[16]设计了高寒条件下列车制动减速度曲线并进行了黏着校核,提出了高寒低黏条件下的增黏措施。程丹丹^[17]使用销-盘式摩擦试验机研究干摩擦、喷水 and 积雪三种工作环境对不同制动材料摩擦因数的影响,结果发现干摩擦时制动材料的摩擦因数随着制动压力的增大而降低,积雪和水态都会一定程度上使制动材料的摩擦因数下降。钱坤才等^[12]研究了在雨雪环境,高速列车制动系统的摩擦磨损性能以及制动盘表面划伤、制动力衰退等现象产生的原因,阐明了外来硬质点对摩擦因数、制动初速度的影响。LYU 等^[15]采用销-盘式摩擦试验机,研究了低温环境下铸铁、粉末合金和复合材料铁路制动块的摩擦学性能,结果表明粉末合金材料磨损性能受温度影响最小。

为了更有利地研究低温环境下制动参数对制动材料摩擦磨损性能的影响,基于摩擦学关于定量模

拟试验研究方法^[18-19],本文采用结构简单,能稳定控制环境、制动参数等影响摩擦磨损因素的销-盘式摩擦磨损试验机进行研究。在此之前,国内外众多学者基于销盘试验进行了一系列的关于制动材料性能的研究。孙洪雨等^[20],PIYUSH 等^[21]利用销盘试验机研究了高温环境对制动材料摩擦磨损性能的影响。PIYUSH 等^[22]还针对制动摩擦材料在不同载荷和滑动速度下的干摩擦磨损性能和磨损机理进行了分析。LYU 等^[23]采用销盘式摩擦磨损试验机,研究了相对湿度对不同制动材料摩擦学性能和空气颗粒物排放的影响。ABBASI 等^[24]利用销盘试验和数值分析方法,研究了制动过程中的热机耦合作用。当盘表面温度高于过度温度时,传递给销的热量减少约 25%。

尽管国内外关于不同环境下制动材料的磨损与损伤有一定的研究,但目前针对低温环境下不同制动参数对制动材料磨损损伤行为的研究仍不充分。本文利用销-盘式磨损摩擦试验机进行制动模拟试验,通过对销-盘试样磨损率、平均摩擦因数、表面磨痕等分析制动参数对低温环境下制动材料摩擦磨损性能的影响规律,研究结果对冬季严寒环境下制动参数的选择提供重要的参考依据。

1 试验材料及方法

制动模拟试验在附带温度控制装置的销-盘式摩擦磨损试验机上完成,试验装置示意图如图 1 所示。销-盘式摩擦磨损试验机利用销和盘的滑动摩擦模拟制动闸片与制动盘之间的滑动接触,其主要由转速可调的水平旋转盘 D 与竖直方向可自由加载的销 C 组成。销盘滑动磨损装置位于温度控制型腔 A 内,通过隔热材料进行密封,保证试验环境温度 的稳定。酒精储存槽里安装有翅片电加热器,运用 PID 算法通过 PLC 控制系统自动调节加热量,使用酒精槽提供的-70~10 °C 的酒精对型腔进行制冷,腔内温度可控制在-40~20 °C。

图 1 试验装置示意图

A. 温度控制型腔 B. 温度传感器 C. 扭矩传感器 D. 销 E. 盘 F. 酒精槽 G. 翅加热带 H. 压缩机 I. 冷凝器

试验材料采用目前高速铁路现场使用的铜基粉末合金闸片与锻钢制动盘材料。材料的主要化学元素如表 1 所示,并对闸片材料分析(图 2)发现闸片中的铜元素主要以铜单质的形式存在。模拟试验中将制动闸片材料加工成直径为 14 mm,高度为 10 mm

的圆柱销试样,将锻钢制动盘材料加工成直径 55 mm,高度 10 mm 的盘试样,并对销和盘接触表面进行打磨和抛光处理,使销和盘试样接触表面的表面粗糙度 (Ra) 值分别为 $2.00 \pm 0.20 \mu\text{m}$ 和 $0.45 \pm 0.02 \mu\text{m}$ 。

表 1 制动材料的元素成分(质量分数)

元素	Fe	Mn	Cr	Si	C	Ni	Cu	O	S
锻钢制动盘	97.32	1.02	0.70	0.54	0.42	0.08	—	—	—
铜基粉末合金闸片	29.94	—	3.47	—	6.75	—	38.85	20.31	1.18

图 2 铜基粉末合金闸片材料 X 射线衍射(XRD)谱图

利用温度控制装置,使试验环境温度维持在 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。为了研究制动压力对闸片与制动盘摩擦磨损性能的影响,接触应力分别取 0.5 MPa、1.0 MPa、1.5 MPa。为了研究制动速度对闸片与制动盘摩擦磨损性能的影响,根据制动过程中单位面积消耗的功相同,确定销与盘的相对速度。在 300 km/h、250 km/h、200 km/h 初始制动速度下,列车的紧急制动距离分别为 3 800 m、3 200 m、2 000 m,在相同的制动时间内,销中心与盘的相对速度分别取

0.7 m/s、0.5 m/s、0.3 m/s。为了探究环境温度对试验结果的影响,进行常温($20\text{ }^{\circ}\text{C}$)环境下制动模拟试验,其接触应力取 1.0 MPa,销中心与盘的相对速度取 0.5 m/s。每次试验持续磨损时长 2 h,每组参数试验重复三次。试验后用超声波清洗试样,利用电子分析天平(JA4103)对试验前后试样质量进行测量,进而计算磨损率;利用轮廓仪(JB-6C,中国)测量盘试样的表面轮廓;利用超景深光学显微镜(VHX-6000,日本)分析试样磨损后表

面及剖面损伤情况。

表 2 试验参数(制动时长 2 h, 重复次数 3 次)

环境温度/℃	制动压力/MPa	制动速度/(m/s)
-20	1.0	0.3
		0.5
		0.7
	0.5	0.5
	1.0	
	1.5	0.5
	1.0	
20	1.0	0.5

2 试验结果与分析

2.1 摩擦因数

图 3 为 -20 ℃ 环境下不同制动参数下闸片(销试样)和制动盘(盘试样)之间的瞬时摩擦因数。从图 3a 可以看出, 在相同制动速度下, 在低制动压力情况下, 瞬时摩擦因数逐渐减小并趋于稳定。而在 1.0 MPa 和 1.5 MPa 制动压力下的瞬时摩擦因数有着近似的变化规律, 随制动时间呈现先增大后减小并趋于稳定的变化趋势。从图 3b 可以看出, 不同的制动速度对摩擦因数的变化具有明显的影响。在低速 0.3 m/s 时, 瞬时摩擦因数随着制动时间逐渐减小并趋于稳定; 在高速 0.7 m/s 时, 瞬时摩擦因数呈现随着制动时间逐渐增大, 最终趋于平稳的变化趋势。

对三组重复试验的瞬时摩擦因数取平均值, 得到销试样和盘试样之间的平均摩擦因数如表 3 所示。从表 3 可以看出, -20 ℃ 环境下, 随压力增大, 销试样与盘试样的平均摩擦因数呈现先减小后趋于稳定的变化趋势。在 -20 ℃ 温度环境下, 随制动速度的增大, 平均摩擦因数呈现先下降后增加的趋势。对比不同温度环境下平均摩擦因数发现, 低温环境下销试样与盘试样的平均摩擦因数略高于常温环境下销试样与盘试样的平均摩擦因数。

(a) 低温环境下不同制动压力下摩擦因数随时间的变化规律

(b) 低温环境下不同制动速度下摩擦因数随时间的变化规律

图 3 低温环境下制动参数对摩擦因数的影响

表 3 不同制动参数下的平均摩擦因数

环境温度/℃	制动压力/MPa	制动速度/m/s	平均摩擦因数	标准差
-20	0.5	0.5	0.63	0.040
-20	1.0	0.5	0.44	0.031
-20	1.5	0.5	0.44	0.067
-20	1.0	0.3	0.63	0.051
-20	1.0	0.7	0.52	0.050
20	1.0	0.5	0.42	0.046

2.2 磨损率

为了便于对比磨损行为, 定义制动盘(盘试样)单次旋转一周的磨损质量为磨损率(α), 具体如式(1)所示

$$\alpha = \frac{\Delta m}{n} \quad (1)$$

式中, Δm 为磨损试验前后试样的质量变化(mg); n 为盘旋转的总转数。图 4 为闸片(销试样)和盘试样的磨损率。在 -20 ℃ 环境温度下, 随制动压力的增加, 盘试样与销试样的磨损率呈现先减小后稳定的变化趋势(图 4a)。在 -20 ℃ 环境温度下制动速度对试验材料磨损率的影响如图 4b 所示, 随着制动速度的增加, 销试样的磨损率呈现先减小后趋于稳定的变化趋势; 而制盘试样的磨损率随制动速度的增加呈现逐渐减小的趋势, 在 0.3 m/s 时, 盘试样的磨损率略高于销试样的磨损率, 随制动速度的增大, 盘试样的磨损率快速减小, 在 0.7 m/s 时, 盘试样磨损率为销试样磨损率的 40%。不同制动参数下销和盘的磨损率见表 4。从表 4 可以看出, 常温环境下, 盘试样和销试样的磨损率低于低温环境下盘试样和销试样的磨损率, 这表明低温环境会加剧制动材料的磨损消耗。

图 4 制动参数对制动材料磨损率的影响

表 4 不同制动参数下的磨损率

环境 温度 /°C	制动 压力 /MPa	制动 速度 /(m/s)	销磨 损率 /(mg/cycle)	标准差	盘磨损率 /(mg/cycle)	标准差
-20	0.5	0.5	0.031	0.003 1	0.021	0.002 9
-20	1.0	0.5	0.040	0.003 6	0.039	0.010 2
-20	1.5	0.5	0.042	0.006 4	0.040	0.008 4
-20	1.0	0.3	0.054	0.012 5	0.057	0.013 0
-20	1.0	0.7	0.042	0.005 3	0.018	0.001 6
20	1.0	0.5	0.031	0.002 3	0.028	0.004 4

2.3 表面形貌

2.3.1 闸片表面形貌影响

按表面磨损情况,可将闸片(销试样)磨损表面分为两个不同的区域,按照各个区域距离盘旋转中心的距离由近到远依次命名为区域 I 和区域 II,如图 5 所示。 -20°C 环境温度下不同制动压力及制动速度下的闸片试样磨损后表面形貌如图 6、图 7 所示。在 0.5 MPa 制动压力下,区域 I 表面大部分被平整的第三体层所覆盖,中间存

在些许较小的剥落坑;区域 II 的表面则布满了深度浅、面积较大的剥落坑。这是由于闸片在与制动盘(盘试样)相互磨损过程中,闸片表面的粉末颗粒发生脱落,由于向心力的作用,磨粒向区域 I 移动,区域 I 内销试样与盘试样的相对滑动速度较低,脱落的颗粒在闸片材料与制动盘的反复挤压中,形成了致密的第三体层,使得在较低制动压力的情况下的摩擦因数较高。在 1.0 MPa 制动压力下,闸片的磨损区域 I 内沿盘转动方向出现较深的犁沟,且犁沟两侧存在明显的横向划痕;区域 II 整体呈现剥落坑和第三体层交错存在的现象,且在部分剥落坑中,有明显的横向划痕出现。 1.5 MPa 制动压力下,在区域 I 内,闸片的磨损表面出现的犁沟深度相对较浅,区域 II 则分布有面积较大但深度较浅的剥落坑和较大面积的第三体层。通过对比发现,在制动过程中,闸片材料的表面先发生粉末材料的脱落,脱落的粉末合金材料在闸片材料和制动盘的反复挤压之下逐渐形成较为平整的第三体层,覆盖在闸片材料表面。由于闸片材料和制动盘之间的不断挤压与相对滑动,闸片材料和制动盘之间的粉末颗粒产生较强的切削作用,引起第三体层不断脱落,同时新的第三体层不断形成。随制动压力的增加,滑动界面间的粉末颗粒对闸片材料和制动盘磨损面的应力增大,随粉末颗粒的滑动,在闸片材料表面形成横向划痕甚至沿运动方向上形成犁沟。在制动开始瞬间,制动材料承受冲击和摩擦的双重作用^[25],制动压力越大,对制动材料带来的冲击越强,越容易引起制动闸片材料表面颗粒的破碎与脱落。如图 6 所示,随着制动压力的增加(在 1.0 MPa 和 1.5 MPa 制动压力下),销表面的不规则划痕数量增多、面积增大。在制动开始阶段,销表面产生的表面颗粒脱落,引起摩擦因数增大,随着制动的持续进行,表面脱落的颗粒逐渐在销表面形成第三体层,使得摩擦副表面摩擦因数降低并趋于稳定。

图 5 销试样磨损表面区域 I、II 位置示意图

(a) 0.5 MPa

(b) 1.0 MPa

(c) 1.5 MPa

图 6 -20 °C 温度下不同制动压力下销磨损表面形貌
(制动速度为 0.5 m/s)

图 7 为不同制动速度下闸片磨损表面, 0.3 m/s 时, 在整个接触平面内, 除较小的第三体层外, 磨

损表面大量面积出现较大的剥落坑, 剥落坑周围存

(a) 0.3 m/s

(b) 0.5 m/s

(c) 0.7 m/s

图 7 -20 °C 温度下不同制动速度下销磨损表面形貌图
(制动压力为 1.0 MPa)

在大量不规则的横向或纵向划痕。 0.7 m/s 时,在闸片磨损表面区域 I 内出现沿摩擦方向较深的划痕,区域 II 表面内形成较深的剥落坑和大量分布不均匀的第三体层。随制动速度的增加,闸片磨损表面形成的第三体层面积越大,单个剥落坑的面积相对变小,并且随着速度的增加,闸片磨损表面的横向划痕的宽度和数量也显著变小。这是由于在低速状态下,界面间的磨损颗粒未能及时形成第三体层,而在销和盘的接触界面间来回滑动,形成较强的切削作用,因此使得闸片磨损表面形成面积较大的剥落坑和横向划痕。随着制动速度的增加,粉末颗粒在界面中形成第三体层的速度加快,从而减少了粉末颗粒在闸片材料磨损表面的切削作用,使得闸片材料磨损表面的横向划痕和剥落坑显著减少。

2.3.2 制动盘表面形貌

图 8 为不同制动参数下制动盘(盘试样)的磨损表面在光镜下的表面形貌,从图 8 可以明显观察到沿转动方向的滑动磨损痕和犁沟。使用轮廓仪沿犁沟

图 8 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 环境温度下不同制动参数下制动盘的磨损表面形貌

垂向测量得到制动盘的磨痕轮廓,如图 9 所示。从图 9a 可以看出,在 0.5 MPa 压力下,制动盘磨痕表面除犁沟外,整体较为平整,随制动压力的增大,犁沟的深度和宽度也逐渐增大。结果表明,制动压力的增加使得制动盘材料的磨损情况加剧,不利于制动盘的长期使用。从图 9b 可以看出,在低速制动工况下,制动盘的磨损表面存在较深的犁沟,且表面出现大量的不规则划痕。随制动速度增加,虽然制动盘表面的犁沟宽度变宽,但整体却较为平整。这是由于当速度较低时,闸片材料磨损表面脱落的粉末颗粒不能及时形成第三体层,而以颗粒的状态在磨损界面间滑动磨损,造成制动盘表面形成了较大面积的不规则划痕。制动速度的增加促使粉末颗粒快速形成第三体层,改善闸片材料和盘之间的磨损性能,从而使得制动盘磨损表面相对较为平整。综上所述,为保证在低温环境下,制动盘能够长时间正常使用,应尽量在速度较高的情况下采取持续低压力制动,实现对列车的制动。

图 9 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 温度下不同制动参数下盘试样磨后表面轮廓

不同制动参数下垂直于滑动方向对制动盘(盘试样)进行剖面分析,并未发现明显的裂纹,图 10

为 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 环境 0.5 MPa - 0.5 m/s 制动参数下盘试样剖面。在制动过程中, 制动盘的表面磨损主要以闸片表面脱落颗粒所引起的磨粒磨损为主。

图 10 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 温度下盘试样剖面(0.5 MPa , 0.5 m/s)

2.4 闸片和制动盘磨损过程讨论

在列车制动过程中, 粉末合金闸片和锻钢制动盘之间承受巨大的热-机耦合作用^[26]。由于磨损脱落的粉末颗粒在高速、高温、干摩擦状态下, 受到多种磨损机理的共同作用, 被反复加载、压实后, 形成第三体层, 如图 11 所示, 第三体层对于制动系统的磨损过程具有重要影响^[22, 27]。在一定范围内增大制动压力、制动速度、环境温度和持续摩擦时长, 均有利于第三体层的形成, 可以提高制动过程的稳定性, 降低闸片和制动盘的磨损率^[28]。在持续制动过程中, 第三体一直处于一个动态平衡的状态。在制动过程中, 闸片表面的粉末合金由于制动盘的摩擦磨损作用发生脱落。相比常温环境, 在 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 环境温度下, 闸片材料和制动盘材料间的磨损更加严重, 低温环境促进了制动初始阶段闸片和制动盘间颗粒脱落。脱落的粉末颗粒在闸片和盘的界面之间经过高温和反复挤压的作用, 在闸片的表面逐渐形成第三体层。在第三体层形成后, 由于界面之间仍然存在大量的粉末颗粒, 对闸片表面第三体层不断进行切削和磨损, 使得第三体层不断地破碎松散, 而破碎的颗粒在不断地压实碾压过程中形成新的第三体层, 最终达到一个动态平衡的过程。

本文的研究重点是低温环境下制动参数对制动材料磨损性能的影响。通过销盘试验研究, 低温环境下, 较低的制动压力下制动材料间的摩擦因数较高, 磨损率较低; 在较高的制动速度下, 制动盘材料的磨损率较低。

制动过程中同时产生摩擦热, 制动盘和闸片的接触尺寸等对摩擦热的传导和消散具有一定影响,

本文中利用销盘接触方式研究了低温环境下制动材料的摩擦磨损规律, 在未来研究中可利用 1:1 接触方式研究不同环境温度下制动材料的摩擦磨损行为。

图 11 闸片磨损表面第三体层形成示意图

3 结论

(1) $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 环境温度下, 制动盘与闸片之间的摩擦因数随制动压力的增大呈现先减小后趋于稳定的变化趋势, 且制动压力越大, 摩擦因数越不稳定; 随制动速度的增大, 摩擦因数呈现先减小后增加的变化趋势。

(2) $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 环境温度下, 制动盘材料和闸片材料的磨损率随制动压力的增大均呈现先增大后趋于稳定的变化趋势, 且闸片材料的磨损率均大于制动盘材料的磨损率; 随制动速度的增大, 闸片材料的磨损率呈现先减小后趋于稳定的趋势, 而制动盘材料的磨损率呈现快速减小的趋势;

(3) $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 环境温度下制动盘与闸片之间的摩擦因数和制动盘与闸片的磨损率均比 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 环境温度下略高。

(4) $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 环境温度下, 随制动压力和制动速度的增大, 闸片磨损表面第三体层分布更加均匀, 闸片材料表面剥落坑数量与面积减小。制动盘材料剖面未发现明显裂纹。

参 考 文 献

- [1] WANG W J, WANG F, GU K K, et al. Investigation on braking tribological properties of metro brake shoe materials[J]. Wear, 2015, 330: 498-506.

- [2] 黄健萌, 高诚辉, 唐旭晟, 等. 盘式制动器热-结构耦合的数值建模与分析[J]. 机械工程学报, 2008, 44(2): 145-151.
HUANG Jianmeng, GAO Chenghui, TANG Xusheng, et al. Numerical modeling and analysis of the thermal-structure coupling of the disc brake[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2008, 44(2): 145-151.
- [3] 李继山, 林祐亭, 李和平. 高速列车合金锻钢制动盘温度场仿真分析[J]. 铁道学报, 2006, 40(12): 45-48.
LI Jishan, LIN Huting, LI Heping. Simulation analysis on the alloy-forge steel brake disc temperature field for a high-speed train[J]. Journal of The China Railway Society, 2006, 40(12): 45-48.
- [4] LI Z, HAN J, YANG Z. Analyzing the mechanisms of thermal fatigue and phase change of steel used in brake discs[J]. Engineering Failure Analysis, 2015, 57: 202-218.
- [5] 李云玲, 钟振前. 蠕墨铸铁制动盘热疲劳裂纹分析[J]. 物理测试, 2017 (5): 44-46.
LI Yunling, ZHONG Zhenqian. Thermal fatigue crack analysis of the vermicular cast iron brake disc[J]. Physics Examination and Testing, 2017 (5): 44-46.
- [6] MACKIN T J, NOE S C, BALL K J, et al. Thermal cracking in disc brakes[J]. Engineering Failures Analysis, 2002, 9(1): 63-76.
- [7] 石晓玲, 李强, 宋占勋, 等. 高速列车锻钢制动盘热疲劳裂纹耦合扩展特性研究[J]. 机械工程学报, 2016, 52(10): 126-132.
SHI Xiaoling, LI Qiang, SONG Zhanxun, et al. Research on coupled extension characteristic of thermal fatigue cracks at forged brake disc for high speed train[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2016, 52(10): 126-132.
- [8] 高红霞, 刘建秀, 朱茹敏. 铜基粉末冶金列车闸瓦材料的摩擦磨损性能研究[J]. 材料科学与工程学报, 2005, 23(6): 871-874.
GAO Hongxia, LIU Jianxiu, ZHU Rumin. Study on friction wear property of train brake materials by copper-based powder metallurgy[J]. Journal of Materials Science and Engineering, 2005, 23(6): 871-874.
- [9] 朱旭光, 孙乐民, 陈跃, 等. 制动条件对 Cu 基闸片材料摩擦磨损性能的影响[J]. 河南科技大学学报, 2015, 36(4): 1-4.
ZHU Xuguang, SUN Lemin, CHEN Yue, et al. Influence of braking conditions on friction and wear properties of copper-based brake pad materials[J]. Journal of Henan University of Science and Technology, 2015, 36(4): 1-4.
- [10] 王秀飞, 黄启忠, 宁克焱, 等. 刹车条件对铁基粉末冶金材料摩擦磨损性能的影响[J]. 摩擦学学报, 2007, 27(4): 372-376.
WANG Xiufei, HUANG Qizhong, NING Keyan, et al. Effect of brake conditions on friction and wear properties of iron-based P / M materials[J]. Tribology, 2007, 27(4): 372-376.
- [11] BAO J, LIU J, YIN Y, et al. Characterization and experiments on the friction catastrophe behaviors of brake material during emergency braking[J]. Engineering Failure Analysis, 2015, 55: 55-62.
- [12] 钱坤才, 吴射章, 乔青锋, 等. 高寒雨雪气候下高速动车组盘片摩擦副摩擦性能[J]. 西南交通大学学报, 2017, 52(6): 1188-1192.
QIAN Kuncai, WU Shezhang, QIAO Qingfeng et al. Friction performance of brake disks and blocks for high-speed EMU trains in cold, rainy, and snowy weather[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2017, 52(6): 1188-1192.
- [13] 乔峰, 李和平, 杨伟君, 等. 高寒型动车组制动系统[J]. 铁道机车车辆, 2011, 31(5): 108-110.
QIAO Feng, LI Heping, YANG Weijun, et al. Brake system of high cold EMU[J]. Railway Locomotive & Car, 2011, 31(5): 108-110.
- [14] 李继山. 高寒动车组制动盘异常磨耗原因分析[J]. 铁道机车车辆, 2016, 36(2): 20-23.
LI Jishan. Cause analysis of abnormal wear of brake disc in high cold EMU[J]. Railway Locomotive & Car, 2016, 36(2): 20-23.
- [15] LYU Y, ELLEN B, JENS W, et al. A pin-on-disc study on the tribology of cast iron, sinter and composite railway brake blocks at low temperatures[J]. Wear, 2019, 424-425: 48-52.
- [16] 陈哲明, 梁丹丹, 张峻领. 高寒地区高速列车制动性能仿真研究[J]. 重庆交通大学学报, 2017, 37(9): 128-134.
CHEN Zheming, LIANG Danan, ZHANG Junling. Research on braking performance of high-speed train in alpine region[J]. Journal of Chongqing Jiaotong University, 2017, 37(9): 128-134.
- [17] 程丹丹. 水与雪对制动摩擦副摩擦因数影响的实验研究[D]. 兰州: 兰州交通大学, 2018.
CHENG Dandan. Experimental study on the effect of water and snow on the friction coefficient of braking friction pair[D]. Lanzhou: Lanzhou Jiaotong University, 2018.

- [18] 李东生. 重载制动摩擦材料在 MM-1000 试验机上的模拟试验[J]. 材料工程, 1980(2): 36-40.
- LI Dongsheng. Simulation test of heavy load brake friction material on MM-1000 testing machine[J]. Journal of Materials Engineering, 1980(2): 36-40.
- [19] 陈卓君, 徐宝信, 杨文通, 等. 摩擦学试验方法的研究及发展[J]. 机械设计与制造, 1999(6): 64-65.
- CHEN Zhuojun, XU Baoxin, YANG Wentong, et al. Research and development of tribological test methods[J]. Machinery Design and Manufacture, 1999(6): 64-65
- [20] 孙洪雨, 马元明, 陈辉, 等. 高速列车制动材料高温摩擦磨损行为研究[J]. 机械, 2018, 45(10): 5-10.
- SUN Hongyu, MA Yuanming, CHEN Hui, et al. Friction and Wear Characteristics of Train Brake Materials at High Temperature[J]. Machinery, 2018, 045(10): 5-10.
- [21] PIYUSH C V, RODICA C, ANDREA Bi, et al. Role of the friction layer in the high-temperature pin-on-disc study of a brake material[J]. Wear, 2016, 346-347: 56-65.
- [22] PIYUSH C V, LUCA M, ANDREA B, et al. Braking pad-disc system: Wear mechanisms and formation of wear fragments[J]. Wear, 2015, 322-323: 251-258.
- [23] LYU Y, BERGSETH E, TU M, et al. Effect of humidity on the tribological behaviour and airborne particle emissions of railway brake block materials[J]. Tribology International, 2018, 118: 360-367.
- [24] ABBASI S, TEIMOURIMANESH S, VEMERSSON T, et al. Temperature and thermoelastic instability at tread braking using cast iron friction material[J]. Wear, 2014, 314(1-2): 171-180.
- [25] 王晓阳, 茹红强. Cu-Fe 基粉末冶金闸片制动特性的研究[J]. 粉末冶金工业, 2015, 52(6): 48-52.
- WANG Xiaoyang, RU Hongqiang. Braking properties of Cu-Fe based powder metallurgy braking materials[J]. Powder Metallurgy Industry, 2015, 52(6): 48-52.
- [26] LEE K, BARBER J R. Frictionally excited thermo elastic instability in automotive disc brakes[J]. ASME journal of Tribology, 1993, 115: 607-614.
- [27] 牟超. 摩擦条件对制动闸片摩擦磨损性能的影响[D]. 大连: 大连交通大学, 2008.
- MU Chao. Effect of braking condition on the friction and wear properties of brake pad[D]. Dalian: Dalian Jiaotong University, 2008.
- [28] 符蓉, 宋宝韞, 高飞, 等. 摩擦制动条件对列车制动闸片材料摩擦性能的影响[J]. 中国有色金属学报, 2008, 18(7): 1123-1130.
- FU Rong, SONG Baoyun, GAO Fei, et al. Effect of friction conditions on friction properties of braking materials used for trains[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2008, 18(7): 1123-1130.

作者简介: 张超, 男, 1996 年出生。主要研究方向为低温环境对高速列车制动界面损伤行为。

E-mail: 2793775826@qq.com

丁昊昊(通信作者), 男, 1988 年出生, 博士, 助理研究员。主要研究方向为轮轨系统服役行为。

E-mail: haohao.ding@swjtu.edu.cn