DOI: 10.3901/JME.2021.20.089

柔性立管内衬层的非线性力学行为分析*

刘军鹏¹ 张嘉毓¹ 周雷² 段梦兰¹

(1. 中国石油大学(北京)安全与海洋工程学院 北京 102249;

2. 海洋石油工程股份有限公司 天津 300450)

摘要: 由于聚合物材料的黏弹性, 柔性立管内衬层易发生蠕变而“嵌入”至骨架层沟槽中, 这一现象可能造成立管结构完整性缺失和骨架层撕裂等安全隐患, 但现有的分析理论及有限元模型中, 对材料的性质均是做了简单的线性假设, 并未考虑聚合物材料的非线性黏弹性特性。基于 PA11 的试验测试结果, 分别采用时间硬化非线性本构模型和考虑时温影响的多重积分非线性本构模型来表征材料性质, 并对比两种模型与试验数据拟合情况。根据内衬层与骨架层的真实结构建立二维有限元数值模型, 采用两种理论模型进行结构的非线性蠕变行为分析及对比。结果表明: 非线性蠕变本构模型能够在非稳态阶段和存在温度梯度的条件下, 更加准确地预测的结构关键部位应变和应力, 可为柔性立管内衬层的设计及评估提供借鉴和参考。

关键词: 柔性立管; 内衬层; 聚合物黏弹性; 蠕变; 有限元模型

中图分类号: O345

Analysis of Nonlinear Mechanical Behavior of Flexible Riser Inner Liner

LIU Junpeng¹ ZHANG Jiayu¹ ZHOU Lei² DUAN Menglan¹

(1. College of Safety and Ocean Engineering, China University of Petroleum, Beijing 102249;

2. Offshore Oil Engineering Co., Ltd., Tianjin 300450)

Abstract: Due to the viscoelasticity of polymer materials, flexible riser inner liner creep and prone to “embedded” into the carcass grooves, this phenomenon causes loss of structural integrity and carcass layer tear, etc., but in the existing analysis of theory and finite element model, the nature of the material are made a simple linear hypothesis, did not consider nonlinear viscoelastic properties of polymer materials. Based on the experimental test results of PA11, the time-hardening nonlinear constitutive model and the multi-integral nonlinear constitutive model considering the effect of time temperature are used to characterize the material properties respectively, and the fitting of the two models with the experimental data is compared. Based on the real structure of the inner liner and the carcass layer, a two-dimensional finite element numerical model is established, and the nonlinear creep behavior of the structure is analyzed and compared by using the two theoretical models. The nonlinear creep constitutive model can predict the strain and stress of the key parts of the structure more accurately in the unstable stage and under the condition of temperature gradient, which can provide reference and reference for the design and evaluation of the inner liner of flexible riser.

Key words: flexible riser; inner liner; polymer viscoelasticity; creep; finite element model

0 前言

柔性立管在海洋油气田开发中已有 40 多年的应用历史, 主要由金属螺旋层和聚合物圆柱壳层非

黏结而成, 每一层拥有独特的截面形状并提供相应的功能, 如图 1 所示。包裹在骨架层外部的内衬层 (Pressure sheath 或 Inner liner) 是由聚酰胺(PA11)或聚偏氟乙烯(PVDF)等聚合物材料制造而成, 其主要作用是密封柔性立管内部的流体介质, 并通过摩擦力起到压力传递的作用^[1]。

* 国家重点研发计划(2018YFC0310504)和国家自然科学基金(51809276)资助项目。20200518 收到初稿, 20210311 收到修改稿

图 1 非黏结柔性立管结构

由于聚合物材料的黏弹特性，内衬层在长时间的内外压联合作用下会发生蠕变并被“挤入”骨架层的沟槽内，进而使其厚度变小。内衬层“嵌入”骨架层的现象，会带来两种失效隐患：一是内衬层的功能完整性逐渐丧失，因此 API 17J 中规定厚度的最大允许减小量不得超过 30%；二是内衬层的外表面与相邻层产生间隙，使得原本由抗拉铠装层承担的骨架层和内衬层的重量，不得不由骨架层承担，从而导致骨架层被轴向“撕裂”（图 2）^[2]。所以，对内衬层力学行为进行描述，评估蠕变效应对立管功能完整性的影响在工程中至关重要，但由于柔性立管的结构复杂、聚合物材料的性质难以用数学表达式准确描述，立管内部层与层之间的非线性接触等因素，使得该问题的解决面临极大困难和挑战^[3]。

图 2 内衬层蠕变行为及骨架层撕裂

针对许聚合物材料属性，已有大量学者进行了研究。张淳源等^[4]首次提出了黏弹性本构理论中的弹性回复对应原理。赵荣国等^[5]分别采用标准线性体模型和实用模型对聚丙烯材料应力松弛和蠕变试验数据进行非线性回归分析。高庆等^[6]对丁基橡胶进行不同应力下的蠕变试验，揭示了材料的非线性蠕变特性，并建立了非线性蠕变本构模型。针对柔性立管内衬层的蠕变行为，QIU 等^[7]在 2006 年提出了非黏结柔性立管内衬层的蠕变现象，并建立了内衬层的蠕变量与温度、时间、压力等参数的函数。KRISTENSENC 等^[8]首次提出内衬层的蠕变行为会对骨架层轴向失效造成影响，并在后续工作中通过试验及有限元法进行验证^[9]。de LIMA 等^[10]针对内衬层材料 PA11 进行了完整的试验测试，得出该非线性黏弹性材料的蠕变数据，并采用时间硬化蠕变

模型进行拟合。

可以发现，针对柔性立管聚合物内衬层的蠕变分析，并未引起学者足够重视，直至工程实践中骨架层发生轴向“撕裂”的失效形式，但现有的分析模型中，对材料的性质均是做了简单的线性假设，并未考虑聚合物材料的非线性黏弹性特性。本文基于 PA11 的试验测试结果，分别采用了时间硬化和多重积分两种非线性本构模型来表征材料性质，通过特性曲线匹配方法确定模型参数，根据内衬层与骨架层的真实结构，建立了二维有限元模型，模型中分别考虑了材料的两种非线性本构模型，进行结构的非线性蠕变力学行为分析，并对两种蠕变行为描述方法进行对比，可对柔性立管内衬层的设计和评估提供一定的参考价值。

1 材料性质表征

1.1 时间硬化本构模型

内衬层的蠕变应变主要取决于三个变量：应力、温度和时间。基于此，许多学者提出了涵盖多种影响因素的蠕变本构模型。本文选取 QIU 等^[7]提出的时间硬化蠕变应变-应力曲线表达式来描述黏弹性材料的蠕变行为

$$\varepsilon = C_1 \times \sigma^{C_2} \times t^{(1-C_3)} \times \exp(-C_4 / T) / (1 - C_3) \quad (1)$$

式中， ε 为蠕变应变； σ 为应力； t 为时间； T 为热力学温度； C_1 、 C_2 、 C_3 、 C_4 为材料系数。

C_1 的作用是确定应变曲线的整体位置。 C_1 增大，应变曲线将向上移动，且应变曲线之间的距离也增加。

C_2 是与应力有关的系数，并且取值受到蠕变材料线性与非线性特性的影响。对于非线性材料，材料的应变受到应力水平的影响，应变曲线间的距离随着应力的大小而变化，当应变曲线之间的增量增加时， C_2 必须大于 1。

从应变对时间的导数可以看出， C_3 代表应变率随时间的变化趋势。由于黏弹性材料的蠕变特性，应变率随时间降低。因此， C_3 大于 0。基于测试曲线，可以采用最小二乘法确定 C_3 的值。

C_4 与变化量有关。如果骨架层沟槽的温度在操作期间不发生显著变化，如启动、停产、压力测试等阶段，可假定温度恒定。不同温度条件下，聚合物材料的蠕变过程不同，可采用最小二乘法计算出 C_4 的值。

应变曲线的位置由 C_1 和 C_2 共同决定，基于等式(1)和测试数据可以创建联立方程求解 C_2 的值。考虑两种不同应力 σ_1 和 σ_2 条件下的测试应变曲线

estr1(t, s1)和 estr2(t, s2)。假设

$$\overline{C}_1 = C_1 \times \exp(-C_4 / T) \quad (2)$$

将测试结果输入式(1)可得出

$$\varepsilon_1 = \overline{C}_1 \times \sigma_1^{C_2} \times t^{(1-C_3)} / (1 - C_3) \quad (3a)$$

$$\varepsilon_2 = \overline{C}_1 \times \sigma_2^{C_2} \times t^{(1-C_3)} / (1 - C_3) \quad (3b)$$

等式左右两边调换因式可得

$$C_2 = \ln(\varepsilon_1 / \varepsilon_2) / \ln(\sigma_1 / \sigma_2) \quad (4)$$

由式(3a)、(3b)中所示的关系证明了每个温度水平下试验数据之间的比例关系, 利用最小二乘法可以求得在温度 T_1 下的 $\overline{C}_1$ 和 C_3 , 再选择温度 T_2 和 T_3 的试验数据可以求得另外两组 $\overline{C}_1$ 和 C_3 , C_3 取三组数据的平均值。利用式(2)及三组温度下 $\overline{C}_1$ 的值, 采用最小二乘法可求解出 C_1 和 C_4 的值。

1.2 多重积分本构模型

在时间硬化模型中仅能代入单一的环境温度数值, 无法体现温度梯度对材料模量的影响。而在实际工程中, 内衬层的内外壁温度相差较大, 内衬层中存在着较大的径向温度梯度, 会对黏弹性材料的蠕变及松弛模量造成影响, 进而影响结构的蠕变行为。多重积分本构模型则考虑了温度和时间对 PA11 的材料模量的影响, 能够更精确反映非线性黏弹性材料特性。

为了更好地描述实际工程中的材料黏弹性行为, 选用 N 个 Maxwell 模型元件进行并联, 如图 3 所示。

图 3 N 阶 Maxwell 模型

在某一温度 T_0 条件下, 假设材料的黏弹性为线性的, 则 N 阶 Maxwell 模型的松弛模量与蠕变模量关系表达式如下。

松弛模量

$$G(t, T_0) = E_\infty + \sum_{i=1}^n E_i \exp(-t / \tau_{R_i}) \quad (5a)$$

蠕变模量

$$J(t, T_0) = J_0 + \sum_{i=1}^n J_i \exp(-t / \alpha_i \tau_{C_i}) \quad (5b)$$

式中, E_i 、 J_i 为通过试验数据拟合出的常数; τ_{R_i} 为松弛时间; τ_{C_i} 为蠕变时间。

由于黏弹性材料的力学性能表现出明显的温度相关性。根据时间-温度等效原理, 可以得到温度与材料的力学性能间的量化关系, 即 WLF 方程^[11]。时温等效原理表达式如下

$$G(t, T_0) = G(t / \alpha_i, T_0) \quad (6)$$

式中, T_0 为参考温度; α_i 为时间转换因子, 其表达式为

$$\ln \alpha_i = \frac{A_1(T - T_0)}{A_2 + T - T_0} \quad (7)$$

式中, A_1 、 A_2 为常数, 可由试验测得。

因此, 基于参考温度 T_0 , 考虑黏弹性材料温度相关性的松弛模量表达式的 Prony 级数扩展为

$$G(t, T_0) = E_\infty + \sum_{i=1}^n E_i \exp(-t / \alpha_i \tau_{R_i}) \quad (8)$$

式中, E_∞ 、 E_i 、 E_i 为参数, 可根据试验数据采用最小二乘法拟合求得。

依据最小二乘法原理, 常数 E_∞ 、 E_i 、 E_i 应使 $D = \sum_{j=1}^m \left[\left(E_\infty + \sum_{i=1}^n E_i \exp(-t / \alpha_i \tau_{R_i}) \right) - G(t_j) \right]^2$ 为最小。

即

$$\frac{\partial D}{\partial E_\infty} = 0 \quad \frac{\partial D}{\partial E_i} = 0 \quad \frac{\partial D}{\partial \tau_{R_i}} = 0$$

令 $\beta_i = 1 / \alpha_i \tau_{R_i}$, 代入得到

$$E_\infty \sum_{j=1}^m 1 + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \exp(-\beta_i t_j) = \sum_{j=1}^m G(t_j) \quad (9a)$$

$$\begin{aligned} & E_\infty \sum_{j=1}^m \exp(-\beta_i t_j) + \\ & \sum_{i=1}^n E_i \sum_{j=1}^m \exp(-\beta_k t_j) \exp(-\beta_i t_j) = \\ & \sum_{j=1}^m G(t_j) \exp(-\beta_i t_j) \quad k = 1, 2, \dots, n \end{aligned} \quad (9b)$$

$$\begin{aligned} & E_\infty \sum_{j=1}^m E_k t_j \exp(-\beta_i t_j) + \\ & \sum_{i=1}^n E_i E_k \sum_{j=1}^m \exp(-\beta_k t_j) \exp(-\beta_i t_j) t_j = \\ & \sum_{j=1}^m G(t_j) G_k t_j \exp(-\beta_i t_j) \quad k = 1, 2, \dots, n \end{aligned} \quad (9c)$$

显然式(9c)是非线性方程, 这表明由 $\frac{\partial D}{\partial \tau_{R_i}}$ 不能直接导出线性方程进行求解, 可以对非线性方程进行线性化的处理, 再通过选择合适的初值进行反复迭代, 直到得到稳定的解^[5], 也可以借助 Matlab 中 Levenberg-Marquardt 最小二乘估计算法进行非线性拟合, 能够提高求解的精度, 减少迭代计算量和时间。

蠕变模量表达式的 Prony 级数扩展为

$$J(t, T) = J_0 + \sum_{i=1}^n J_i \exp(-t / \alpha_i \tau_{C_i}) \quad (10)$$

由于蠕变模量和松弛模量之间存在着自相协调性, 即^[12]

$$G(t, T) * dJ(t, T) = J(t, T) * dG(t, T) = \theta(t) \quad (11)$$

式中, 符号“*”为 Stieltjes 卷积; $\theta(t)$ 为 Heaviside 单位阶跃函数。

所以根据松弛模量的拟合结果可以确定蠕变模量的表达式。以文献[13-14]提供的相关试验数据为例, 选取参考温度 $T_0 = 23^\circ\text{C}$, A_1 和 A_2 取 17.84 和 51.34, 可以得到 $23 \sim 75^\circ\text{C}$ 之间材料的松弛模量及蠕变模量, 从图 4 中可以看出, 随时间的延长和温度的降低松弛模量会逐渐减小, 而蠕变模量随着时间的增加和温度的升高而增大。

考虑材料线性黏弹性的蠕变模量不随加载应力水平而变化, 等比例应力下蠕变应变的比例相同。而考虑非线性黏弹性特性, 则表现为蠕变模量与加载应力的相关性。根据 PA11 试验数据进行拟合分析, 认为其蠕变形态更接近于采用非线性本构模型进行描述。

$$\begin{aligned} \varepsilon(t) = & \int_0^t J_1(t-\xi) \frac{d\sigma(\xi)}{d\xi} d\xi + \int_0^t \int_0^t J_2(t-\xi_1, t-\xi_2) \frac{d\sigma(\xi_1)}{d\xi_1} \frac{d\sigma(\xi_2)}{d\xi_2} d\xi_1 d\xi_2 + \\ & \int_0^t \int_0^t \int_0^t J_3(t-\xi_1, t-\xi_2, t-\xi_3) \frac{d\sigma(\xi_1)}{d\xi_1} \frac{d\sigma(\xi_2)}{d\xi_2} \frac{d\sigma(\xi_3)}{d\xi_3} d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3 + \dots \end{aligned} \quad (12)$$

式中, J_1 、 J_2 、 J_3 为材料在不同应力下的蠕变模量; $\int_0^t J_1(t-\xi) \frac{d\sigma(\xi)}{d\xi} d\xi$ 为材料的线性响应, 其后的多重积分形式为应力的项, 表示材料的非线性响应。

设 $\sigma(t) = \sigma_0 \cdot H(t)$, 则

$$\frac{d\sigma(t)}{dt} = \sigma_0 \cdot \delta(t) \quad (13)$$

式中, $H(t)$ 为单位阶跃函数; $\delta(t)$ 为狄拉克函数。

将其代入式(13), 并简化可得^[6]

(a) 松弛模量

(b) 蠕变模量

图 4 不同温度下的松弛模量及蠕变模量

本文基于单轴作用下蠕变型多重积分本构关系, 建立的非线性蠕变本构关系式^[15]。对黏弹性材料作用任一应力, 其一维多重积分非线性本构关系表示为

$$\varepsilon = \sigma_0 \cdot J(t) + \sigma_0^{n_2} \cdot f(t) + F(\sigma_0, t) \quad (14)$$

式中, n_2 为模型参数。

等式右边的后两项为黏弹性材料的非线性响应项, $\sigma_0^{n_2} \cdot f(t)$ 项主要反映蠕变应变的应力相关性, 其中 $\sigma_0^{n_2}$ 表示应力对材料蠕变应变的非线性影响, 假定该项与材料的蠕变模量有相似形式

$$f(t) = a_2 [1 - \exp(-c_2 \cdot t)] \quad (15)$$

$F(\sigma_0, t)$ 用于描述材料的稳态蠕变阶段。根据

PA11 材料稳态蠕变的特性, 在稳态阶段蠕变曲线随时间呈线性增长且应变率基本不随应力变化, 所以该项的应力敏感性很小, $F(\sigma_0, t)$ 则表示为时间的线性函数。

$$F(\sigma_0, t) = \sigma_0^{n_3} \cdot a_3 \cdot t \quad (16)$$

将式(10)、(15)、(16)代入到式(14)中得到多重积分模型的蠕变本构关系为

$$\varepsilon = \sigma_0 \cdot (J_0 + \sum_{i=1}^n J_i \exp(-t / \alpha_i \tau_{C_i})) + \sigma_0^{n_2} \cdot a_2 [1 - \exp(-c_2 \cdot t)] + \sigma_0^{n_3} \cdot a_3 \cdot t \quad (17)$$

式中, a_2 、 c_2 、 n_2 、 a_3 、 n_3 为模型参数, 可以通过拟合试验数据得到。

1.3 模型应用

1.3.1 蠕变测试试验

在针对柔性立管内衬层结构分析之前, 需要对内衬层黏弹性材料进行蠕变试验测试, 以获得用于建立材料本构模型的蠕变模量、松弛模量等。根据 de LIMA 等^[10]近期完成的柔性立管内衬层蠕变测试试验, 可以得到所测试的在役柔性立管内衬层材料的力学性能指标。该试验从一根 6" 湿天然气生产柔性立管内衬层中截取了聚酰胺(PA11)样品进行了测试, 该柔性立管在平均温度为 80 °C 和 pH 值为 5.3 的条件下运行了将近 3 年。从柔性立管内衬层的中间层和外层加工出骨头形状的样品, 如图 5 所示^[10]。

图 5 ASTM D638 IV 型试样图

蠕变测试在配备有热室 Thümler GmbH (TH2700-177-2014) 的 Zwick/Roell 设备 (Kappa Multistation) 中进行。试验温度分别为 23 °C、50 °C 和 75 °C, 在每一种温度条件分别进行了 5 MPa 和 10 MPa 两个应力等级的测试。针对每种条件测试至少三个样品, 记录 72 h 的蠕变变形。

1.3.2 模型参数确定

基于蠕变测试的数据^[10], 利用最小二乘法及比例关系式确定出时间硬化蠕变模型材料系数 C_1 、 C_2 、 C_3 、 C_4 数值如表 1 所示。

表 1 时间硬化蠕变模型系数

C_1	C_2	C_3	C_4
1.627×10^{-12}	1.829	0.87	57.475

根据第 1.2 节的方法, 多重积分蠕变本构模型的参数如表 2 所示。

表 2 多重积分蠕变本构模型系数

a_2	c_2	n_2	a_3	n_3
1.2	0.25	2	4×10^{-6}	0.01

本文考虑 2 种应力(5 MPa 和 10 MPa)和 3 种温度(23 °C、50 °C 和 75 °C)条件, 两种模型与试验数据的拟合曲线如图 6、图 7 所示。

图 6 在 5 MPa 下两种模型与试验数据拟合图

图 7 在 10 MPa 下两种模型与试验数据拟合图

对于一般的黏弹性材料, 其蠕变曲线分为两个阶段^[14]。第一阶段为非稳态蠕变阶段, 即试样受到应力后, 立即产生瞬时应变的阶段; 第二阶段为稳态蠕变阶段, 蠕变应变随时间呈线性增长, 蠕变应变率随应力水平变化, 稳态蠕变阶段为较长时间的过程。

通过对比分析两种方法与试验测试数据的拟合情况, 可以看出时间硬化蠕变模型在蠕变的非稳态

阶段拟合效果不如多重积分模型拟合的效果好。这是由于在这一阶段应变的瞬时变化较大,应变率存在非线性变化,在多重积分模型中通过引入材料模量随时间变化的关系可以更好地表征材料蠕变行为,而时间硬化模型中仅由参数 C_3 来调节应变率。并且对于材料非线性黏弹性响应的表征,多重积分模型非线性响应项基于由两个函数组成,时间硬化模型应力的敏感性不如多重积分模型,所以在应力较大情况下该模型拟合的精确度会降低。在稳态蠕变阶段,可以看出两种模型在不同应力条件下均能较好地拟合试验数据。

由图 6 和图 7 可以看出,多重积分模型更接近试验数据,其拟合效果更好,能够更好地表征此聚酰胺(PA11)的材料性质。

2 内衬层蠕变模型

根据聚合物材料的黏弹性特性,包裹在骨架层外部的内衬层在长时间外压作用下会发生蠕变,部分材料会挤入骨架层沟槽间形成,如图 8 所示。对这种聚合物黏弹性仿真时,由于只需要对沟槽部分进行模拟,本文将对局部结构简化为二维模型,并将骨架层的长度设置为 3 个螺距,该模型不仅降低了模型复杂度而且减小了较大的计算工作量并且便于收敛。

图 8 内衬层蠕变简化模型

2.1 模型建立

在役期间,假设立管外部接触海水温度为 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$,内部流体温度约为 $80\text{ }^{\circ}\text{C}$,几乎保持恒定。该管道厚度为 5 mm 的内衬层产生线性温度梯度。内衬层内外表面温度分别为 $78\text{ }^{\circ}\text{C}$ 和 $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ [10]。根据骨架层及内衬层结构参数,本节建立了内衬层与骨架层二维装配模型,骨架层的截面形状如图 9 所示。

2.2.2 多重积分模型

在 ABAQUS 材料属性设置中, 采用多重积分本构模型需要先设定材料的松弛及蠕变模量表达式, 他们也可以用 Prony 级数来表示。需要设定的参数为: g_iProny : 在剪切松弛模量的普朗尼扩展级数中第一项的模量比; k_iProny : 在体积松弛模量的普朗尼扩展级数中第一项的模量比, 若材料不可压缩, 此值忽略; τ_iProny : 普朗尼扩展级数中第一项的松弛时间。根据试验数据, 经过转化计算得到内衬层材料由 78 °C 变化到 45 °C, 以 2.75 °C 为温度梯度的材料属性参数。

表 4 ABAQUS 中多重积分蠕变模型参数

g_iProny	k_iProny	τ_iProny
0.397 350 993	0	1.25
0.079 470 199	0	8.5
0.033 112 583	0	1×10^2
0.066 225 166	0	1.2×10^3
0.039 735 099	0	1.5×10^4
0.026 490 066	0	6×10^4
0.026 490 066	0	2.8×10^5
0.033 112 583	0	4×10^6
0.039 735 099	0	4×10^7
0.039 735 099	0	6.5×10^7
0.026 490 066	0	3.5×10^{10}
0.019 867 555	0	1.5×10^{12}

2.3 两种蠕变模型仿真结果对比

在恒定外部压力为 5 MPa 的条件下, 模拟内衬层以两种模型表征材料属性后在 20 年终止时刻的蠕变应变、应力云图(图 11~14)。

图 11 时间硬化模型仿真结果应变云图

图 12 时间硬化模型仿真结果应力云图(MPa)

图 13 多重积分模型仿真结果应变云图

图 14 多重积分模型仿真结果应力云图(MPa)

两种模型呈现出的应变分布和应力分布是一致的, 说明两种模型都能较好地描述蠕变行为, 但多重积分模型的应力、应变值均大于时间硬化模型, 选择内衬层挤入沟槽部分的中心节点 2 及应力最大的节点 1 处进行对比。节点的应变及应力随时间变化的关系如图 15~17 所示。

图 15 两种模型节点 2 处应变随时间变化图

图 16 两种模型节点 2 处应力随时间变化图

图 17 两种模型节点 1 处应力随时间变化图

由图 15、16 可以看出在节点 2 处两种模型的仿真趋势大致相似, 可以说明两种模型均能表征内衬层黏弹性材料的非线性蠕变行为, 但硬化模型最高应力为 94 MPa, 多重积分模型最大应力可达 126 MPa, 这是因为内衬层存在径向温度梯度, 而内衬层在骨架层和抗拉铠装层之间固定, 所以会受到温度应力的作用, 多重积分模型能够通过计算材料模量随温度的变化从而计算温度梯度对内衬层蠕变的影响。

由图 17 可以看出, 在内衬层与骨架层沟槽边界处的应力峰值位置, 多重积分模型计算出的应力值比时间硬化模型较大, 并且对应力松弛现象的表征也更明显。由此看出, 多重积分模型能够更完整地表征内衬层的蠕变行为, 对于工程中内衬层的疲劳寿命预估也更为准确。

3 结论

(1) 本文基于从在役管道中提取样本的试验测试数据, 采用了两种非线性本构模型来描述 PA11 的蠕变行为, 结果表明, 时间硬化蠕变本构模型能够显示出 PA11 非线性蠕变特性, 但对于非稳态蠕变阶段的拟合精确度不高, 并且无法反映温度梯度对材料模量的影响。但多重积分蠕变本构模型可以表征内衬层径向温度梯度对材料模量的影响, 更有针对性地描述 PA11 的蠕变特性, 并通过引入非线性响应项的调节, 能够更好地拟合材料的非线性特征, 在蠕变的两个阶段都体现了较高的准确性。

(2) 本文建立了内衬层与骨架层二维装配模型, 直观地展现了内衬层蠕变的形态, 并将两种表征材料非线性黏弹特性的模型代入到有限元中, 模拟聚合物内衬层 20 年的受载工况, 得到与实际工况

相符的蠕变结果, 并经过对比分析多重积分模型能够体现内衬层温度梯度的影响, 对内衬层模型材料属性的表征更为完整。

参 考 文 献

- [1] 姜豪, 杨和振, 刘昊. 深海非粘结柔性立管简化模型数值分析及实验研究[J]. 中国舰船研究, 2013, 8(1): 64-72.
JIANG Hao, YANG Hezhen, LIU Hao. Numerical analysis and experimental study on simplified model of deep-sea non-bonded flexible riser[J]. China Ship Research, 2013, 8(1): 64-72.
- [2] FARNES K A, KRISTENSEN C, KRISTOFFERSEN S, et al. Carcass failures in multilayer PVDF risers[C]// ASME International Conference on Ocean, 2013.
- [3] 任少飞, 唐文勇, 薛鸿祥. 压力载荷下非粘结柔性立管应变影响因素分析[J]. 船舶力学, 2015, 19(12): 1525-1534.
REN Shaofei, TANG Wenyong, XUE Hongxiang. Analysis of factors affecting strain of non-bonded flexible riser under pressure load[J]. Journal of Ship Mechanics, 2015, 19(12): 1525-1534.
- [4] 张淳源, 张为民. 非线性粘弹性本构理论中的弹性回复对应原理[J]. 湘潭大学自然科学学报, 1998(3): 64-70.
ZHANG Chunyuan, ZHANG Weimin. Elastic recovery corresponding principle in nonlinear viscoelastic constitutive theory[J]. Journal of Natural Science of Xiangtan University, 1998(3): 64-70.
- [5] 赵荣国, 言怡, 李微, 等. 黏弹性固体材料实用模型松弛模量与蠕变柔量表达式应用研究[C]//第十二届全国流变学学术会议. 中国力学学会, 2014: 160-165.
ZHAO Rongguo, YAN Yi, LI Wei, et al. Study on relaxation modulus and creep compliance expression of practical model for viscoelastic solid materials[C]// Twelfth National Conference on Rheology. Chinese Society of Mechanics, 2014: 160-165.
- [6] 高庆, 林松, 杨显杰. 丁基橡胶粘弹性材料的非线性蠕变本构描述[J]. 应用力学学报, 2007(3): 386-390, 503.
GAO Qing, LIN Song, YANG Xianjie. Nonlinear creep constitutive description of butyl rubber viscoelastic materials[J]. Chinese Journal of Applied Mechanics, 2007(3): 386-390, 503.
- [7] QIU L, ZHANG J. Creep analysis for an unbonded flexible pipe barrier[C]// International Conference on Offshore Mechanics & Arctic Engineering, 2006.
- [8] KRISTENSEN C E, MUREN J, SKEIE G, et al. Carcass

- tear out load model for multi-layer pressure sheath risers[C]//ASME 2014 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, 2014.
- [9] KRISTENSEN E, MUREN J, GJENDAL A, et al. Full-scale validation of axial carcass loads in flexible pipe structure from cyclic pressure and temperature[C]//ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, 2017.
- [10] de LIMA H F, VAZ M A, da COSTA M F, et al. Creep behavior of in-service flexible flowline polyamide 11[J]. Polymer Testing, 2020, 81: 106205.
- [11] LIU Junpeng. Axial viscoelastic damping behavior of flexible risers[D]. Rio de Janeiro: Federal University of Rio de Janeiro, 2016.
- [12] 刘军虎, 王铮. 由应力松弛试验数据确定松弛模量和蠕变柔量[J]. 固体火箭技术, 1995(3): 73-78.
- LIU Junhu, WANG Zheng. Determination of relaxation modulus and creep compliance from stress relaxation test data [J]. Solid Rocket Technology, 1995(3): 73-78.
- [13] MURTHYS S N. Temperature dependence of relaxation processes in amorphous polymers[J]. Journal of Polymer Science Part C Polymer Letters, 1988, 26(8): 361-370.
- [14] WILLIAMSM L. The temperature dependence of relaxation mechanisms in amorphous polymers and other glass forming liquids[J]. J. Am. Chem. Soc., 1955, 77: 3701-3707.
- [15] 杨挺青. 粘弹性理论与应用[M]. 北京: 科学出版社, 2004.
- YANG Tingqing. Theory and application of viscoelasticity[M]. Beijing: Science Press, 2004.
-
- 作者简介:** 刘军鹏(通信作者), 男, 1986 年出生, 博士, 副教授, 硕士研究生导师。主要研究方向为海洋工程结构与装备。
E-mail: liujp@cup.edu.cn
- 张嘉毓, 女, 1995 年出生, 硕士研究生。主要研究方向为海洋工程结构与装备。
E-mail: zjy_rena@163.com
- 周雷, 男, 1978 年出生, 博士。主要研究方向为海洋工程设施完整性。
E-mail: zhoulai@cooec.com.cn
- 段梦兰, 男, 1966 年出生, 博士, 教授, 博士研究生导师。主要研究方向为海洋工程结构与装备。
E-mail: mlduan@cup.edu.cn