DOI: 10.3901/JME.2019.05.223

CFRP 加工用内排屑钻头排屑条件的仿真分析及试验研究*

王义文¹ 许成阳¹ 许家忠² 刘献礼¹

(1. 哈尔滨理工大学机械动力工程学院 哈尔滨 150080;

2. 哈尔滨理工大学自动化学院 哈尔滨 150080)

摘要: 钻削加工碳纤维复合材料(Carbon fiber reinforced polymer CFRP)时会产生粉末状切屑, 能否及时排屑会影响刀具的使用寿命, 扩散的切屑对环境、加工设备及操作者有较大的危害。针对碳纤维复合材料制孔加工中切屑无法实现实时回收的问题: 提出一种新型钻削加工排屑工艺系统——吸气式内排屑系统, 它能够及时有效地排出制孔加工中产生的切屑, 实现绿色加工; 以自主设计制造的吸气式内排屑系统用 CFRP 钻削专用 PCD 内排屑钻头为研究对象, 在研究 CFRP 切屑性质和计算系统排屑所需最低气流速度的基础上, 基于流体仿真软件 Fluent, 对内排屑钻头的排屑过程进行流体力学仿真, 通过仿真得出: 当刀具转速 $n = 3\ 000\ \text{r/min}$ 、进给量 $f = 0.06\ \text{mm/r}$ 、排屑负压 $P \geq 9\ \text{kPa}$ 时, 系统能够将加工时产生的切屑及时有效的排出; 当排屑负压 $P = 9\ \text{kPa}$ 、进给量 $f = 0.06\ \text{mm/r}$ 、钻头转速 $n \leq 3\ 000\ \text{r/min}$ 时, 系统能够将加工时产生的切屑及时有效的排出; 最后, 搭建吸气式内排屑系统试验平台并制造 PCD 内排屑刀具, 验证以上仿真和理论计算的正确性。

关键词: 内排屑系统; 内排屑钻头; 排屑负压; 钻头转速

中图分类号: TG156

Simulation Analysis and Experimental Study on Chip Removal Conditions of Internal Chip Removal Bits for CFRP Machining

WANG Yiwen¹ XU Chengyang¹ XU Jiazhong² LIU Xianli¹

(1. School of Mechanical Engineering, Harbin University of Science and Technology, Harbin 150080;

2. School of Automation, Harbin University of Science and Technology, Harbin 150080)

Abstract: An Abstract: when drilling carbon fiber reinforced polymer (CFRP), the powder chip will be produced, and whether the chip can be removed in time will affect the service life of the tool, and the spread of chip has a great harm to the environment, processing equipment and operators. Aiming at the hole machining of carbon fiber composites in the chip can not achieve real-time recovery problems: A new type of drilling cuttings processing system - suction type chip system is put forward, which can effectively discharge swarf produced in hole machining, the realization of green processing. The aspirating internal chip removal system designed and manufactured is based on the CFD internal chip removal drill bit for CFRP drilling. Based on the study of CFRP chip properties and the minimum airflow speed required for system chip removal, based on the fluid simulation software Fluent, internal chip process fluid dynamics simulation drill are conducted. The simulation shows that: when the cutting speed of $n = 3\ 000\ \text{r/min}$ and feed $f = 0.06\ \text{mm/r}$ chip, the negative pressure is not less than $P \geq 9\ \text{kPa}$, the system can be generated when the chips in a timely and effective discharge; when the negative pressure chip $P = 9\ \text{kPa}$ and feed $f = 0.06\ \text{mm/r}$, a bit speed is less than or equal to $n \leq 3\ 000\ \text{r/min}$, the system can be generated when the chips in a timely and effective discharge. Finally, a suction-type internal chip removal system test platform is built and manufacture chip removal tools in PCD to verify the correctness of the above simulation and theoretical calculations.

Key words: suction type internal chip removal system; inner chip removing drill; negative pressure of chip removal; drill bit rotation speed

* 国家自然科学基金资助项目(51475127)。20180319 收到初稿, 20180828 收到修改稿

0 前言

碳纤维增强复合材料具有重量轻、模量高、比强度大、耐腐蚀好等一系列优点,在飞机机翼、大型运载火箭舱段、航天飞行器舱体、汽车、体育用品等方面的应用非常广泛^[1-3]。在碳纤维增强复合材料构件的装配过程中,根据各种连接要求,通常需要钻削加工各种通孔或不通孔^[4]。

目前,碳纤维增强复合材料在制孔加工方面的研究,主要集中在如何提高制孔质量^[5-11],很少涉及到加工中产生切屑的回收。工厂考虑到切屑对工人和环境的危害,一般采用工业吸尘器对切屑进行回收,这种从外部回收切屑的方法效果差,不能及时回收加工中产生的切屑,未回收的切屑会污染环境、危害工人的身体健康,且未及时从所加工孔中将切屑有效排出,残留切屑会影响刀具的使用寿命,故需要一种新型的、自动的、绿色的,能在加工中实时回收切屑的方法。

本文针对以上问题提出一种能够将切屑实时排出的新型钻削加工排屑工艺系统--吸气式内排屑系统。并以此为基础,在研究切屑性质和计算排屑所需气流速度的前提下,根据 CFRP 切屑粉末在排屑过程中瞬时受力情况,应用 Fluent 软件分析排屑负压和刀具转速对系统排屑性能的影响。并搭建试验平台验证以上仿真和理论的正确性,为后续有关内排屑的研究提供依据。

关于 CFRP 排屑的研究在国外已经出现,但相关资料非常有限,在国内这方面的研究比较少。通过分析可知吸气式内排屑系统的排屑过程相当于以空气为输送介质采用气流输送固体颗粒的过程,其属于空气与固体颗粒相互作用的范畴^[12-13]。本文将以气固两相流体力学中的相关知识为依据进行分析,对这方面的研究如 SOMMERFELD 等^[14]通过对圆管稀相颗粒之间的运动进行数值模拟计算,预测了不同管道内径下,不同位置管内横截面颗粒浓度分布情况。RAJAN 等^[15]以固定直径的输送管道为研究对象,对管内固体颗粒的运动轨迹进行研究,给出了固体颗粒输出过程中压降的预测关系式,并进行试验验证。DZIDO 等^[16]以竖直管道为研究对象,综合分析研究其加速区域的流动特性,并结合阻力公式与均流模型,精准预测球形固体颗粒和非固体颗粒在竖直气固两相流系统加速区域的降压特性。张颢等^[17]采用近流线数值模拟的方法模拟除尘器入口内部结构中粉尘和气体的气固两相流动,得出气相速度分布、阻力特性分布与颗粒浓度分布。本文

将以现有气固两相流体力学的研究内容为基础,进行 CFRP 内排屑刀具排屑过程仿真分析及试验验证。

1 吸气式内排屑系统

1.1 吸气式内排屑系统的组成及工作原理

吸气式内排屑系统由机床、碳纤维复合材料、内排屑钻头、外转内排屑刀柄、排屑管路、气泵、负压生成装置、切屑收集装置等部分组成,结构如图 1 所示。其中内排屑钻头和外转内排屑刀柄内部带有排屑流道。系统的功能是将 CFRP 钻削加工中产生的切屑,通过内排屑刀具中的排屑流道实时排出,降低人力物力成本,从而实现 CFRP 材料的绿色钻削加工。系统的工作原理,当机床工作时主轴驱动外转内排屑刀柄进行钻削加工,同时由气泵提供压力经负压生成装置转换成负压为系统提供吸屑动力,将切屑经由钻头的吸屑流道吸出并经过内排屑钻头中的排屑流道和具有内排屑通道的外转内排屑刀柄吸入到切屑收集装置中。

图 1 吸气式内排屑钻削系统结构示意图

1.2 吸气式内排屑钻头的结构

本文所设计的吸气式内排屑钻头为直槽型钻头,钻头直径 $D=8\text{ mm}$,排屑流道直径 $d=4\text{ mm}$,吸屑流道直径 $d_1=2\text{ mm}$,排屑流道中心线与吸屑流道中心线之间的夹角 $\theta=20^\circ$,刀体顶部到吸屑流道与排屑流道中线交点之间的距离 $h=18\text{ mm}$,钻头前端焊接有自主设计的 PCD 双峰角刀片,刀体容屑槽位置开有吸屑流道,刀体中部开有排屑流道,详细结构如图 2 所示。在进行钻削加工时,内排屑刀具的主要功能:① 按要求加工出没有缺陷的孔;② 在加工时能够及时有效的排出钻削 CFRP 产生的粉末状切屑。

2 排屑气流速度计算

由上文可知,吸气式内排屑系统的排屑动力来自气泵与负压生成装置提供的负压,利用的介质为

图2 吸气式内排屑钻头的结构

空气。排屑方法为在钻体的排屑流道和吸屑流道内形成负压空气流场回收钻削加工中产生的切屑,切屑在空气流场的作用下,其压力、速度分布情况对切屑能否及时有效的排出具有决定性作用。为完成以上内容研究:首先,根据实际加工条件对被输送的切屑和空气的物理特性进行研究;其次,计算能使切屑顺利从系统中排出,所需的排屑气流速度。

2.1 气固两种流体的物理特性

本文中所采用的气相介质为工程中常用的 20° 室温时,标准大气压下的空气。其物理特性如表 1 所示。

表1 空气的物理特性

物理特性	数值
密度/(kg/m ³)	1.205
粘度/(N·S/m ²)	1.8×10 ⁻⁵

为使吸气式内排屑系统能够及时有效的进行排屑,还需掌握切屑的具体形貌信息,而目前对钻削加工后产生 CFRP 切屑大小及形状的研究在国内外比较少见。故本文在此采用试验的方法对切屑的大小、形状进行研究。通过试验可知钻削加工 CFRP 产生切屑的形状为不规则的,为仿真和计算的需要采用与切屑同类等直径的球体来表示加工中产生的切屑。因为在钻削加工中产生的切屑近似为片状,其质量小于与其同类等直径的球体,所以使其悬浮时所需要的悬浮力也小于与其同类等直径的球体。故可知排出片状切屑所需的排屑速度要小于同类等直径的球形切屑。

本文采用超景深显微镜(KEYENCE VHX-1000)观测切屑的尺寸,其中部分切屑的测量结果,如图 3 所示。通过测量可知本次试验所得切屑等效直径的范围 0.2 mm ≤ d_s ≤ 1.8 mm。本次试验采用的切削参数与本文其它试验采用的切削参数相同,所采用的钻头为本文自主设计的内排屑钻头。

图3 超景深显微镜下切屑尺寸

本次试验所用的碳纤维复合材料板由哈飞工业有限责任公司提供,其基本物理性质见表 2 所示,制孔加工后 CFRP 板如图 4 所示。

表2 CFRP 材料物理性质

内容	数值
颗粒密度/(kg/m ³)	1 810
比热容/(J/(kg·C))	0.18
化学成分	96%C

图4 加工后碳纤维复合材料板

2.2 排屑气流速度计算

排屑气流速度,即使 CFRP 切屑能够从钻头排屑流道顺利排出的最小速度。在吸气式内排屑装置中 CFRP 水平放置,内排屑刀具垂直于 CFRP。故可依据垂直管道内颗粒悬浮速度的计算方法,确定排屑气流速度^[18]。由过渡区粒径范围公式(1)和压差阻力区粒径范围公式(2),确定适用于这两个区域排屑速度计算的粒径范围

$$1.225 \left[\frac{\mu^2}{\rho(\rho_s - \rho)} \right]^{\frac{1}{3}} \leq d_{s1} \leq 20.4 \left[\frac{\mu^2}{\rho(\rho_s - \rho)} \right]^{\frac{1}{3}} \quad (1)$$

$$20.4 \left[\frac{\mu^2}{\rho(\rho_s - \rho)} \right]^{\frac{1}{3}} \leq d_{s2} \leq 1100 \left[\frac{\mu^2}{\rho(\rho_s - \rho)} \right]^{\frac{1}{3}} \quad (2)$$

式中, ρ_s 为切屑密度; ρ 为空气密度; d_s 为切屑当量直径; μ 为空气动力粘度。

将以上参数代入式(1)和式(2)中,可分别得出适用于过渡区和压差阻力区排屑速度计算的粒径范围

$$0.064 \text{ mm} \leq d_{s1} \leq 1.08 \text{ mm}$$

$$1.08 \text{ mm} \leq d_{s2} \leq 58.27 \text{ mm}$$

$$1.08 \text{ mm} \leq d_{s2} \leq 58.27 \text{ mm}$$

由以上试验可知本文加工所产生切屑的粒径范围($0.2 \text{ mm} \leq d_s \leq 1.8 \text{ mm}$), 包含在这两个区域内, 故需要分别按过渡区排屑速度式(3)和压差阻力区排屑速度式(3)~(4)计算排屑所需气流速度, 本文为能高效率、高质量的排出切屑, 选取每个区域试验所得最大切屑粒径作为排屑样本。由球形颗粒悬浮时的受力关系可知, 在密度一定的情况下, 直径越大的切屑使其悬浮所需要的力越大, 其通过刀具排屑流道的难度越大, 且大直径的切屑一般只会出现在钻头刚钻入工件的阶段。试验所得每个区域的最大切屑粒径 $d_{s1} = 1.08 \text{ mm}$ 、 $d_{s2} = 1.8 \text{ mm}$ 。

$$v_{01} = 1.195 d_{s1} \left[\frac{(\rho_s - \rho)^2}{\rho \mu} \right]^{\frac{1}{3}} \quad (3)$$

$$v_{02} = 5.45 \sqrt{\frac{d_{s2}(\rho_s - \rho)}{\rho}} \quad (4)$$

将 $d_{s1} = 1.08 \text{ mm}$ 、 $d_{s2} = 1.8 \text{ mm}$ 分别代入式(3)和式(4)中, 通过计算可以分别得出两个区间内, CFRP 切屑在排屑刀具排屑流道内的纵向悬浮速度 $v_{01} = 6.86 \text{ m/s}$ 、 $v_{02} = 8.96 \text{ m/s}$ 。由伯努利方程中的压强公式可知, 排屑流道内的纵向排屑速度越大, 排屑所需负压越大, 为能保障切屑高质量高效率的排出, 本文选取最大纵向悬浮速度 ($v_{02} = 8.96 \text{ m/s}$) 进行计算。

因为加工 CFRP 产生的切屑是不规则的, 其对悬浮速度计算的准确性有一定影响, 故需要对所计算的颗粒悬浮速度进行修正。由参考文献式[18]可知其修正系数的范围为 $1.0 \leq K_s \leq 3.3$, 本文选取修正系数 $K_s = 2.3$, 修正后速度如式(5)所示。

$$v_s = \frac{v_0}{\sqrt{K_s}} \quad (5)$$

将以上修正系数代入式(5)后可得排出球形切屑所需的最小排屑速度即悬浮速度 $v_s = 5.5 \text{ m/s}$ 。而由上述分析可知, 只要各出入口沿排屑流道纵向的瞬时速度达到或大于 $v_s = 5.5 \text{ m/s}$, 则直径 $0.2 \text{ mm} \leq d_s \leq 1.8 \text{ mm}$ 的切屑就能顺利排出。

3 内排屑刀具排屑条件的仿真分析

3.1 流体域模型及网格划分

建立刀具流体域并划分网格, 所得网格划分模型如图 5 所示。本文采用结构化混合网格(TGrid)的划分形式对流体域进行网格划分, 并应用 SIZE FUNCTION 功能对排屑流道与吸屑流道连接的位置进行处理。经过计算可知网格节点总数为 100 万,

通过检查可知网格质量小于 0.75 符合进行高质量数值计算的基本要求, 能够满足本文所需的高精度数值仿真计算需求。

图 5 流道及计算域模型的网格

3.2 边界条件设置

本文采用 Fluent 软件进行刀具排屑过程的仿真分析。气体视为牛顿流体, 设定钻头排屑流道的出口为压力出口边界, 其数值为负 9 kPa, 设定钻头吸屑流道入口为压力入口边界, 其数值为一个标准大气压。根据钻削加工特性, 可知切屑被钻头挤压折断后, 其初始速度近乎为 0, 由于模拟仿真需要, 给予扰动速度, 设为 0.01 m/s 。根据式(6)进行排屑质量流的计算。

$$Q = \rho_s \pi \left[\left(\frac{D}{2} + a_p \right)^2 - \left(\frac{D}{2} \right)^2 \right] f n \quad (6)$$

通过式(6)计算可知, 当钻头直径为 $D = 8 \text{ mm}$ 、进给量 $f = 0.06 \text{ mm/r}$ 时, 不同转速下切屑的质量流值如表 3 所示。

表 3 不同转速下的质量流值

速度/(r/min)	2 000	2 500	3 000
质量流/(kg/s)	0.000 55	0.000 68	0.000 82
速度/(r/min)	4 000	5 000	
质量流/(kg/s)	0.001 1	0.001 4	

3.3 数值计算方法

根据实际情况将吸气式内排屑钻头排屑过程的计算域分为两部分, 一部分为旋转钻头的吸、排屑流道域, 另一部分为静止的 CFRP 切屑计算域。为能在 Fluent 软件中实现以上两个域的耦合, 本文采用多重参考坐标系的方法, 按照定常流动来近似模拟旋转流场^[20]。

在进行排屑仿真时刀具内部排屑流道流动的物质为气体与碳纤维切屑, 故采用拉格朗日法分析 CFRP 切屑在钻头流道中的运动轨迹, 采用的模型

为无滑移连续介质模型与颗粒轨迹模型^[19], 为了提高湍流模型的计算精度, 选择 RNG $k-\varepsilon$ 模型计算刀具内切屑的流动。

3.4 负压对排屑效果影响分析

采用单因素法, 仿真分析负压值对排屑效果的影响, 结合钻削加工的实际情况选择切削参数 $n=3\ 000\ \text{r/min}$ 、 $f=0.06\ \text{mm/r}$, 排屑负压值为 7 kPa、8 kPa、9 kPa、10 kPa、12 kPa 的条件进行分析, 其仿真结果如图 6 所示。图 6 中横坐标表示的内容是刀具内流道各点的位置信息, 纵坐标表示的内容是刀具内流道各点的流速信息。图中圆点标注的内容是, 某一压强下刀具内流道纵向最低排屑速度值(横坐标)。

根据以上理论计算的结果对图 6 进行分析, 由

图 6 不同排屑负压下刀具流道纵向最小排屑速度

3.5 刀具转速对排屑性能影响分析

采用单因素法, 仿真分析刀具转速对排屑效果的影响, 结合上述仿真结果选择排屑负压 $P=9\ \text{kPa}$ 、进给量 $f=0.06\ \text{mm/r}$, 内排屑刀具转速为 2 000 r/min、2 500 r/min、3 000 r/min、4 000 r/min 和 5 000 r/min 的条件进行仿真分析, 其仿真结果如图 7 所示, 其横纵坐标的意义与图 6 相同。

根据以上理论计算的结果对图 7 进行分析, 由图 7a、图 7b 和图 7c 可知, 当刀具转速为 2 000 r/min、2 500 r/min、3 000 r/min 时, 排屑流道纵向切屑排出的速度分别 6.2 m/s、5.8 m/s、5.6 m/s, 其排屑速度超过使切屑排出的临界速度 5.5 m/s, 切屑可以顺利排出; 由图 7d 和图 7e 可知, 当刀具转速增加到 4 000 r/min、5 000 r/min 时, 刀具排屑流道纵向切

屑排出速度下降到 4.8 m/s、3.3 m/s, 其值未到达切屑排出的临界速度, 切屑将不能顺利排出即有部分残留。基于上述仿真结果可知, 当排屑负压 $P=9\ \text{kPa}$ 、 $f=0.06\ \text{mm/r}$ 、 $n \leq 3\ 000\ \text{r/min}$ 时, 系统能够将加工时产生的切屑及时有效的排出。

基于上述仿真结果可知, 当切削参数 $n=3\ 000\ \text{r/min}$ 、 $f=0.06\ \text{mm/r}$ 、排屑负压 $P \geq 9\ \text{kPa}$ 时, 系统能够将加工时产生的切屑及时有效的排出。

屑排出速度下降到 4.8 m/s、3.3 m/s, 其值未到达切屑排出的临界速度, 切屑将不能顺利排出即有部分残留。

基于上述仿真结果可知, 当排屑负压 $P=9\ \text{kPa}$ 、 $f=0.06\ \text{mm/r}$ 、 $n \leq 3\ 000\ \text{r/min}$ 时, 系统能够将加工时产生的切屑及时有效的排出。

3.6 排屑过程中刀具流道的速度场及压力场分析

以上仿真内容是在理论的基础上证明进给量 $f=0.06\ \text{mm/r}$ 、主轴转速 $n \leq 3000\ \text{r/min}$ 、排屑负压 $P \geq 9\ \text{kPa}$ 时, 内排屑钻头可将切削加工产生的切屑排出, 但未给出排屑过程中刀具流道的速度场及压力场情况, 即没有分析排屑钻头内流道结构是否有利于切屑的排出。故接下来将选取一组特定的参数进行仿真, 对系统排屑时刀具内流道速度场及压力场的情况进行仿真说明。

图7 不同转速下刀具流道纵向最小排屑速度

3.6.1 排屑过程中刀具流道速度场分析

选择进给量 $f=0.06 \text{ mm/r}$ 、主轴转速 $n=3000 \text{ r/min}$ 、排屑负压 $P=9 \text{ kPa}$ 的条件进行仿真分析, 所得刀具排屑流道速度场, 如图8所示。

图8 刀具内流道速度矢量图

从图8a和图8b中可以看出, 刀具排屑流道内

气流循环流动方向大致相同, 切屑总体流动趋势良好, 无明显流动分离, 且排屑速度高于切屑排出的临界速度, 这说明内排屑刀具流道结构设计的合理性。从图8b中可以看出, 在吸屑流道与排屑流道交界处速度场变化剧烈, 速度变化达到最大值, 产生较大速度梯度其有利于切屑的顺利通过。从图8c中也可观察到, 刀具吸屑流道中切屑的速度场变化为切屑进入排屑流道提供良好的排屑速度, 有利于切屑的顺利排出。从图8d出口速度矢量图中可以看出, 刀具流道出口外环区域矢量速度小于流道中心位置, 这是由于刀具自身旋转使得周围流场中的CFRP切屑做离心运动造成的。

3.6.2 排屑过程中刀具流道压力场分析

选择与刀具流道速度场分析同样的参数进行压力场仿真分析, 所得刀具内流道压力场仿真结果, 如图9所示。

图9 刀具内流道压力矢量图

由图 9 仿真结果可知:① 排屑流道压力值沿切屑排出的方向呈逐步降低趋势,其符合正常的压降趋势;② 吸屑流道位置压力场分布较为平衡,其能保障切屑的顺利排出;③ 在吸屑流道流场周围存在少量压力涡流,其可能会引起压力的变化,但不影响切屑的正常排出。综上可知,本文所设计的内排屑钻头排屑流道中的排屑压力分布能够使切削加工中产生的切屑顺利排出。

由上述两个仿真结果可知,本文所设计的内排屑钻头排屑流道能够将切削加工中产生的切屑顺利排出,其也为后续内排屑钻头排屑流道结构的进一步改进提供仿真依据。

4 试验验证

4.1 试验条件

为验证上述吸气式内排屑系统的可行性及仿真的正确性,搭建如图 10 所示的吸气式内排屑系统及制作如图 11 所示的吸气式内排屑钻头。其中图 10 所示的吸气式内排屑系统包括数控机床(SYIL-X4)、可调节压力气泵(泉州亿达泵业有限公司)、硅胶软管(东莞科威迪管业有限公司)、负压生成装置、自制内排屑钻头、复合材料(哈飞工业有限责任公司提供)等。为了便于试验结果的分析,采用切屑实时回收率来衡量排屑效果(本文中所述的切屑实时回收率为同一参数下加工 10 个孔时,实际回收切屑质量与制孔加工产生切屑总质量之比)。

图 10 CFRP 排屑试验台

图 11 PCD 内排屑刀具

4.2 试验结果及分析

4.2.1 对比试验

目前有关 CFRP 切屑回收系统的研究在国内外出现的较少,且其成型产品在市场上也很难找到,但为说明本文所设计吸气式内排屑系统的排屑效果,现将其与一般工厂所用的外排屑装置工业吸尘器的排屑情况进行比较分析。

内排屑系统,取切屑参数 $n=3\,000\text{ r/min}$ 、 $f=0.06\text{ mm/r}$ 、排屑负压 $P=9\text{ kPa}$,刀具为自主设计制造的内排屑钻头。

外排屑装置采用的某厂家生产的型号为 202 工业吸尘器,其工作负压 $P\geq 17\text{ kPa}$ 。

采用两种装置进行切屑排出试验,加工到第 3 个孔时残留在 CFRP 板上的切屑情况如图 12 所示。

图 12 两种排屑装置的排屑效果图

从图 12 中可以看出虽然两种装置都能将机床加工中产生的切屑吸出,但如果是实时排屑,采用内排屑系统进行排屑时,切屑在机床和工件表面几乎没有残留,而采用外排屑装置进行排屑时,不仅在机床和工件表面有部分切屑残留,而且还有一部分切屑飞入到已经加工完的孔中。

当加工到第 10 个孔时,通过测量可知内排屑装置切屑的实时回收率在 90% 左右,而外排屑装置切屑的实时回收率在 85% 左右。

通过对以上试验分析可知,采用内排屑系统进行实时排屑时,无论排屑质量还是排屑效果都要比外排屑装置工业吸尘器好。

4.2.2 负压对系统排屑性能的影响

采用单因素方法进行试验,取转速 $n=3\,000\text{ r/min}$ 、进给量 $f=0.06\text{ mm/r}$,排屑负压值分别为 7 kPa、8 kPa、9 kPa、10 kPa、12 kPa 的条件进行试验,试验结果如表 4 所示。

表 4 试验结果对照表

组别	转速/(r/min)	排屑负压/kPa	切屑回收率(%)
1	3 000	7	56
2		8	73
3		9	90
4		10	91
5		12	95

通过对试验数据分析可知, 当内排屑钻头的转速 $n=3\ 000\ \text{r/min}$ 、进给量、 $f=0.06\ \text{mm/r}$ 排屑负压 $P \geq 9\ \text{kPa}$ 时, 切屑回收率 $\geq 90\%$; 当排屑负压小于 $P < 9\ \text{kPa}$ 时, 切屑回收率 $< 90\%$, 且随着排屑负压的进一步降低, 切屑回收率也在进一步降低。

通过阅读相关文献可知, 一般计回收率 $\geq 90\%$ 为合格, 故可知当排屑负压 $P \geq 9\ \text{kPa}$ 时, 系统对切屑的回收率是合格的。

4.2.3 刀具转速对排屑性能的影响

采用单因素法进行试验, 在排屑负压 $P=9\ \text{kPa}$ 、进给量 $f=0.06\ \text{mm/r}$, 排屑转速为 $1\ 000\ \text{r/min}$ 、 $2\ 000\ \text{r/min}$ 、 $3\ 000\ \text{r/min}$ 、 $4\ 000\ \text{r/min}$ 、 $5\ 000\ \text{r/min}$ 的条件进行试验, 试验结果如表 5 所示。

表 5 试验结果对照表

组别	排屑负压/kPa	转速/(r/min)	切屑回收率(%)
1	9	2 000	95
2		2 500	92
3		3 000	90
4		3 500	67
5		4 000	46

通过对试验所得数据分析可知, 当排屑负压为 $9\ \text{kPa}$ 、进给量 $f=0.06\ \text{mm/r}$, 内排屑钻头转速 $n \leq 3\ 000\ \text{r/min}$ 时, 切屑回收率 $\geq 90\%$, 系统能将钻削加工产生的切屑及时排出, 即系统排屑质量合格; 当钻头转速大于 $3\ 000\ \text{r/min}$ 时, 切屑回收率 $< 90\%$, 即系统排屑质量不合格, 且随着转速的进一步升高, 切屑回收率在降低。分析其产生的原因, 在钻削加工过程中, 当进给量和压强不变时, 随着转速的增加, 单位时间内材料的去除率增加, 而此时刀具内排屑流道的负压并未增加, 进而导致切屑回收率降低。

从排屑质量是否合格的方面分析可知, 以上试验所得负压和转速的试验结果, 证明了仿真结果和理论分析的正确性, 同时也验证了吸气式内排屑系统的可行性。

5 结论

(1) 针对目前碳纤维复合材料加工时切屑无法

及时有效排出的问题, 本文阐述了一种能实现 CFRP 制孔加工时, 将切屑实时有效排出的吸气式内排屑系统, 并介绍本系统的组成、工作原理及系统用内排屑刀具结构。

(2) 针对本系统的排屑要求, 分析并给出该系统在特定加工参数下, 切削所产生切屑形状的描述方法, 并给出本系统排屑所需最低排屑速度的求解方法。

(3) 建立刀具流道域三维模型, 在理论研究的基础上, 仿真分析内排屑刀具在进给量一定时, 能使切屑从刀具内流道及时有效排出所需的排屑负压和刀具转速, 并进一步分析了在特定参数下刀具排屑时排屑流道的速度场和压力场情况。

(4) 搭建吸气式内排屑系统, 进行与外排屑装置的对比如试验, 证明内排屑系统的排屑质量。进行单因素试验, 验证以上理论分析和仿真的正确性。

参 考 文 献

- [1] 陈燕, 葛恩德, 傅玉灿, 等. 碳纤维增强树脂基复合材料制孔技术研究现状与展望[J]. 复合材料学报, 2015, 32(2): 301-316.
CHEN Yan, GE Ende, FU Yucan, et al. Review and prospect of drilling technologies for carbon fiber reinforced polymer[J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2015, 32(2): 301-316.
- [2] CÉDRIC B, GÉRARD P, JOËL R, et al. CFRP drilling: Fundamental study of local feed force and consequences on hole exit damage[J]. International Journal of Machine Tools & Manufacture, 2015, 94: 57-64.
- [3] OZDEN I, ELAHEH G, et al. Numerical investigation of the effects of drill geometry on drilling induced delamination of carbon fiber reinforced composites[J]. Composite Structures, 2016, 105: 126-133.
- [4] 王奔, 高航, 郭东明, 等. 树脂固化温度与纤维铺设方式对 C/E 复合材料制孔质量的影响[J]. 机械工程学报, 2011, 47(12): 19-25.
WANG Ben, GAO Hang, GUO Dongming, et al. Influence of resin cure temperature and fiber layup style on the drilling quality of C/E composites[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2011, 47(12): 19-25.
- [5] LSBILIR O, GHASSEMIEH E. Numerical investigation of the effects of drill geometry on drilling induced delamination of carbon fiber reinforced composites[J]. Composite Structures, 2013, 105(8): 126-133.
- [6] 鲍永杰, 高航, 马海龙, 等. 单向 C/E 复合材料磨削制孔温度场模型的研究[J]. 机械工程学报, 2012, 48(1): 169-176.

- BAO Yongjie, GAO Hang, MA Hailong, et al. research unidirectional C/E drilling grinding temperature field model composite material[J]. *Journal of Mechanical Engineering*, 2012, 48(1): 169-176.
- [7] ILIESCU D, GEHIN D, GUTIERREZ M E, et al. Modeling and tool wear in drilling of CFRP[J]. *International Journal of Machine Tools & Manufacture*, 2010, (20): 204-213.
- [8] FEITO N, LÓPEZ P J, SANTIUSTE C, et al. Numerical prediction of delamination in CFRP drilling[J]. *Composite Structures*, 2014 108(1): 677-683.
- [9] TSAO C C, HOCHENG H. Taguchi analysis of delamination associated with various drill bits in drilling of composite material[J]. *International Journal of Machine Tools & Manufacture*, 2004, 44: 1085-1090.
- [10] LV Pinho, CAROU D. Comparative study of the performance of diamond-coated drills on the delamination in drilling of carbon fiber reinforced plastics: Assessing the influence of the temperature of the drill[J]. *Journal of Composite Materials*, 2015, 0(0): 1-11.
- [11] DHIRAJ K, SINGH K K. An approach towards damage free machining of CFRP and GFRP composite material: A review[J]. *Advanced Composite Materials*, 2015, 24: 49-63.
- [12] RAMULU M, BRANSON T, KIM D. A study on the drilling of composite and titanium stacks[J]. *Composite Structures*, 2001, 54(1): 67-77.
- [13] 孙智一, 吴晓蓉. 计算流体力学数值模拟方法的探讨及应用[J]. *水利科技与经济*, 2008, 14(2): 126-128.
- SUN Zhiyi, WU Xiaorong. Discussion and application of CFD numerical simulation technology[J]. *Water Conservancy Science and Technology and Economy*, 2008, 14 (2), 126-128.
- [14] SOMMERFELD M, LAIN S. Parameters influencing dilute phase pneumatic conveying through pipe systems: A computational study by the Euler/Lagrange approach[J]. *The Canadian Journal of Chemical Engineering*, 2015, 93(1): 1-17.
- [15] RAJAN K S, SRIVASTAVA S N, PITCHUMANI B, et al. Simulation of gas-solid heat transfer during pneumatic conveying: Use of multiple gas inlets along the duct[J]. *International Communications in Heat & Mass Transfer*, 2006, 33(10): 1234-1242.
- [16] DZIDO G, PALICA M, RACZEK J, et al. Investigations of the acceleration region in the vertical pneumatic conveying[J]. *Powder Technology*, 2002, 127(2): 99-106.
- [17] 张颖, 张泽, 胡永. 高浓度电除尘器入口封头气固两相流动的近流线数值模拟[J]. *化工学报*, 2004, 55(9): 1448-1454.
- ZHANG Jie, ZHANG Ze, HU Yong. Numerical flow simulation of gas-solid two-phase flow in inlet of high concentration electrostatic precipitator[J]. *Acta Chimica Sinica*, 2004, 55(9): 1448-1454.
- [18] 杨伦, 谢一华. 气力输送工程[M]. 北京: 机械工业出版社, 2006.
- YANG Lun, XIE Yihua. *Pneumatic conveying engineering*[M]. Beijing: China Machine Press, 2006.
- [19] 朱旭东. 湍流模型的比较、改进和应用[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2005.
- ZHU Xudong. Comparison, improvement and application of turbulence model[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2005.
- [20] 薛冰军. 离心泵内部流场的数值模拟与试验分析[D]. 邯郸: 河北工程大学, 2012.
- XUE Bingjun. The numerical simulation and experimental analysis of inner flow field of centrifugal pump[D]. Handan: Hebei University of Engineering, 2012.

作者简介: 王义文(通信作者), 男, 1972 年出生, 博士, 教授。主要研究方向为数控加工、机械加工表面的无损检测、机电产品的设计和开发及复合材料的钻削加工。

E-mail: 13946030110@126.com

许成阳, 男, 1989 年出生, 博士研究生。主要研究方向为碳纤维复合材料吸气式自排屑钻削加工。

E-mail: xuchengyang1989101@163.com